

# MasterSeal NP® 474

# Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов



#### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

MasterSeal NP 474 – готовый к применению однокомпонентный эластичный полиуретановый влагостойкий герметик для швов шириной от 5 до 30 мм.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterSeal NP 474 предназначен для герметизации швов:

- в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях;
- внутри и снаружи помещения;
- в полах, стенах и потолках;
- при постоянном воздействии воды;
- с подвижностью швов до 25%.

#### **УПАКОВКА**

MasterSeal NP 474 поставляется в мягких тубах по 600 мл. В коробке 20 туб, на поддоне 800 туб.

### СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения материала в закрытой неповрежденной упаковке 12 месяцев. Не использовать материал из открытых или поврежденных мешков. Хранить материал в сухом закрытом помещении, защищать от воздействия влаги и не допускать замораживания.

#### РАСХОД

Расход MasterSeal NP 474 зависит от ширины шва и глубины его заполнения. При ширине шва 10 мм и глубине заполнения 10 мм расход MasterSeal NP 474 составляет 100 мл на погонный метр шва, что позволяет загерметизировать 6 погонных метров одной тубой.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Однокомпонентный, легкость применения;
- Отличная адгезия к различным основаниям;
- Высокая прочность на разрыв;
- Способность к восстановлению после деформании:
- Высокая стойкость к атмосферным воздействиям и износу;
- Не теряет эластичности в течение длительного времени, даже при температуре от –30 до +80°C;
- Не обладает термопластичностью;
- Высокая стойкость к воздействию пресной, соленой, известняковой и загрязненной воды, растворов солей и нейтральных чистящих средств;
- Кратковременная стойкость к минеральным маслам, нефти, керосину и другим ГСМ, растительным и животным жирам;
- Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

Не использовать MasterSeal NP 474:

- при температуре ниже +5 и выше +35°C;
- для швов плавательных бассейнов, постоянно находящихся под большим давлением воды.

Не рекомендуется применять MasterSeal NP 474:

- для компенсационных швов остекления;
- для подвижных швов, покрываемых краской;
- для швов, подвергающихся воздействию агрессивных химических веществ (см. таблицу химической стойкости).

## КОНСТРУКЦИЯ ШВОВ

Для обеспечения долговечности и качественной герметизации необходимо стремится к оптимальному соотношению ширина/глубина заполнения швов, равное 2:1. Это особенно важно при герметизации швов шириной более 25 мм.

<u>Примечание:</u> В конструкциях, сильно поглощающих тепло (темный цвет), ширину следует увеличивать на 10 – 30%.

При постоянном химическом воздействии или постоянном наличии воды глубину заполнения следует увеличить на 20%.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

### Подготовка основания

Стенки шва должны быть чистыми, прочными и сухими. Необходимо очистить их от «цементного молока», жира, масел, пыли и других загрязнений, препятствующих адгезии. Минимальная прочность



Декабрь 2020 Страница 1 из 3



# MasterSeal NP® 474

# Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов

основания на разрыв должна быть не менее 1,5 мПа

<u>Примечание:</u> Основание должно быть очищено до нанесения грунтовки.

Для обеспечения одинаковой глубины заполнения шва и ее регулирования, а также для предотвращения трехсторонней адгезии, в шов до заполнения герметиком необходимо проложить эластичный шнур из резины или вспененного полиэтилена с закрытыми порами. Это также необходимо для обеспечения эффективной герметизации швов.

<u>Примечание:</u> При укладке шнура не используйте острые инструменты, чтобы избежать его повреждения.

Перед грунтованием и заполнением шва герметиком заклейте края швов малярным скотчем для защиты от случайного загрязнения, так как остатки материала по краям шва могут пожелтеть и их трудно удалить.

#### Грунтование

Для обеспечения качественной и долговечной герметизации швов необходимо использовать специальные грунтовки для улучшения адгезии MasterSeal NP 474 с основанием:

- MasterSeal P 147 для пористых впитывающих оснований, таких как бетон, кирпич, камень, штукатурка и др.
- PCI Elastoprimer 145 для непористых оснований, таких как металлы, керамика, стекло и др.

Грунтовка наносится кистью на подготовленное и очищенное основание. Заполнять шов герметиком после грунтования можно в течение открытого времени праймера (см. техническое описание материалов MasterSeal P 147 и PCI Elastoprimer).

#### Нанесение

Герметик наносится с помощью корпусного строительного пистолета. Ввести тубу в пистолет, установить наконечник, отрезать до нужного сечения и заполнить шов.

MasterSeal NP 474 можно применять на вертикальных и горизонтальных швах шириной до 30 мм. При большей ширине MasterSeal NP 474 сначала наносится по бокам шва и хорошо зашпаклевывается с целью достижения достаточного сцепления. После этого полностью заполняется сечение шва.

Чтобы вытеснить пузырьки воздуха, а также для обеспечения хорошей адгезии, необходимо, сразу же после нанесения обработать MasterSeal NP 474 посредством вдавливания закругленным шпателем или аналогичным инструментом. Наружная поверхность после отделки должна иметь слегка вогнутый профиль.

Нельзя производить работу пальцами! Защищайте обработанный герметизирующий слой от всех воздействий до начального схватывания материала и образования поверхностной пленки.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Избегать контакта с глазами и кожей. При контакте с глазами и кожей немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Не допускать попадания в канализационные трубы. При работе с продуктом использовать защитные перчатии

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                     | Значение   |  |
|--|--|--|
| Основа материала                               | полиуретан, твердеющий при контакте с влагой воздуха |  |
| Плотность                                      | ~ 1,2 г/см <sup>3</sup>                              |  |
| Ширина швов                                    | от 5 до 30 мм  |  |
| Температура использования                      | от + 5 до + 35°C (температура основания)             |  |
| Температура эксплуатации                       | от - 30 до + 80°C                                    |  |
| Время выдержки*                                |  |  |
| - образование пленки                           | ~ 50 мин   |  |
| - пешеходные нагрузки                          | ~ 24 yaca  |  |
| - транспортные нагрузки                        | ~ 4 суток  |  |
| Удлинение до разрыва (ISO 8339)                | до 600%  |  |
| Модуль упругости при 100% удлинении (ISO 8339) | ~ 0,4 МПа  |  |
| Способность к восстановлению                   | более 90%  |  |
| Возможные подвижки швов                        | ± 25%  |  |
| Твердость по Шору А                            | ~ 35   |  |

<sup>\*</sup> При температуре +23°C и относительной влажности воздуха 65%. Более высокие температуры сокращают, более низкие – увеличивают выше указанный период.



# MasterSeal NP® 474

## Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов

## химическая стойкость

| Материал                    | Концен- | Стой- | Материал                 | Концен- | Стой- |
|-----------------------------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
| -                           | трация  | кость | ·                        | трация  | кость |
| Неорганические кисл         | оты     |       | Альдегиды                |         |       |
| Соляная кислота             | 10%     | +     | Формальдегид             | 40%     | (+)   |
| Азотная кислота             | 10%     | (+)   | Щелочи                   |         |       |
| Серная кислота              | 25%     | +     | Гидроксид натрия         | 10%     | +     |
| Органические кислоты        |         |       | Гидроксид кальция        | насыщ.  | +     |
| Уксусная кислота            | 10%     | +     | Гидроксид калия          | 20%     | +     |
| Молочная кислота            | 20%     | +     | Хлорат калия             | 10%     | +     |
| Лимонная кислота            | 50%     | +     | Масла                    |         |       |
| Растворители и углеводороды |         |       | Машинное                 |         | +     |
| Бензин                      | 100%    | -     | Растительное             |         | +     |
| Дизельное топливо           |         | +     | Окислители               |         |       |
| Керосин                     |         | (+)   | Гипохлорит натрия        | 12%     | (+)   |
| Толуол                      | 100%    | -     | Перекись водорода        | 35%     | (+)   |
| Ксилол                      | 100%    | -     | Другие                   |         |       |
| Ацетон                      | 100%    | -     | Дистиллированная вода    |         | +     |
| Алифатический раствори-     | 100%    | +     | Нейтральные чистящие ве- |         | +     |
| тель                        |         |       | щества                   |         |       |
| Спирты и сложные эфиры      |         |       | Морская вода             |         | +     |
| Этанол                      | 100%    | -     | Аммиачная вода           | 20%     | +     |
| Глицерин                    | 100%    | +     |                          |         |       |
| Метанол                     | 100%    | -     |                          |         |       |
| Этилацетат                  | 100%    | -     |                          |         |       |
| Метилэтилкетон              | 100%    | -     |                          |         |       |
| Этиленгликоль               | 100%    | +     |                          |         |       |

Значение символов: + = стойкий; (+) = кратковременная стойкость; - = не стойкий

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство — для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «МБС Строительные системы». Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта. Поскольку производство материалов периодически оптимиления с и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы» Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397

Офис в Казани: +7 843 212 5506 Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779 Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865 Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763 E-mail: stroysist@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.ru