



## (ранее Stradafix®)

Готовая к применению мастика для заполнения пор, содержащая растворитель, с мелкозернистыми минералами

### Применение

BIGUMA®- Fertigschlämme L применяется для уплотнения поверхности асфальтобетонных покрытий в соответствии с ZTV BEA-StB, а также для освежения поверхностного слоя, герметизации грубых и пористых слоев дорожного покрытия из асфальтобетона. BIGUMA®- Fertigschlämme L защищает поверхность от дальнейших повреждений и продлевает срок службы дорожного покрытия.

### Свойства

BIGUMA®- Fertigschlämme L соответствует требованиям TL-Sbit и характеризуется следующими особенностями:

- регенерирует связующие свойства старого асфальта
- устойчив к воздействию воды сразу после нанесения
- нанесение на поверхность без применения специального оборудования
- тиксотропное исполнение, простая обработка и хорошая стабильность при хранении
- устойчив к сильному механическому напряжению

### Указания по применению

Перед нанесением мастику нужно тщательно перемешать. BIGUMA®- Fertigschlämme L наносится на поверхность и разравнивается с помощью резиновой ракли до тонкого слоя. Так как возможно размягчение обработанного слоя, перед нанесением BIGUMA®- Fertigschlämme L на свежую асфальтовую поверхность, рекомендуется провести испытательный тест на специально отведенном для этого участке. Обработанные участки могут использоваться только после высыхания мастики. Время высыхания смеси составляет примерно 2-3 часа. Низкая температура замедляет, а высокая температура ускоряет процесс высыхания. Второй слой покрытия наносят только после полного высыхания первого слоя. BIGUMA®- Fertigschlämme L не применяется для выравнивания профиля. Основное правило: шламовую суспензию можно применять с целью создания дополнительного верхнего защитного слоя на асфальтобетонных поверхностях с повышенной интенсивностью. При использовании продукта применение уплотнительного эффекта, как это требуется в специальных зонах (например, в передвижных силосах), категорически исключается. Ответственность за эту функцию лежит исключительно на первоначально предусмотренном уплотнении поверхности.

### Требования к основе

Поверхность основы должно быть тщательно очищена. Основа должна быть сухой, гладкой и хорошо утрамбованной. Нанесение BIGUMA®- Fertigschlämme L на свежеложенный слой асфальтовой поверхности допускается только после периода выветривания, который составляет приблизительно 4 недели.

### Погодные условия

Работу следует выполнять только в сухую погоду. Температура окружающей среды и поверхности не должна опускаться ниже + 5 °C.

#### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

#### Производитель

Завод Dortmund

# BIGUMA®-Fertigschlämme L

## Расход материала

Расход материала может варьироваться в зависимости от структуры поверхности.

Обычный слой: пр. 0,8 - 1,5 кг/м<sup>2</sup>

Двойной слой:

1. Первый слой: пр. 1,0 - 1,5 кг/м<sup>2</sup>

2. Второй слой: пр. 0,6 - 1,2 кг/м<sup>2</sup>

## Хранение

Хранить BIGUMA®- Fertigschlämme L в закрытой оригинальной упаковке минимум 12 месяцев.

Следует избегать прямого солнечного излучения и теплового воздействия.

Обязательно ознакомьтесь из Сертификатом безопасности. Он содержит важную информацию касательно безопасности, в особенности касательно хранения, транспортировки и обращения с BIGUMA®- Fertigschlämme L.

## Форма поставки

В металлических ведрах по 30 кг

## Чистящие средства

В свежем состоянии: BIGUMA®- SWS

В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS или обычные растворители

При контакте с кожей: Паста для очистки рук

## Применяемые инструкции

При проведении работ по техническому обслуживанию с материалом BIGUMA®- Fertigschlämme L следует учитывать предписания ZTV - BEA StB.

## Технические характеристики

Внешние свойства (DIN EN 1425): цвет варьируется от черного к коричневому, жидкий, равномерный

Потеря массы через испарение (DIN 52045-1): < 25%

Плотность при 25 °C (DIN EN ISO 3838): около 1,30 г / см<sup>3</sup>

Способ вяжущего (DIN EN 12591): битум

Растворитель: углеводороды

Содержание твердых веществ: > 70%

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 03/20

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Производитель

Завод Dortmund