



Мастика битумная кровельная на основе растворителей

Применение

Применение: Пастообразная тиксотропная герметизационная масса на основе растворителя используется для гидроизоляции бесшовных покрытий (повторного уплотнения и реставрации) на крышах с битумными кровельными мембранами, металлическими подложками и минеральными субстратами.

Отличительные свойства

- Тиксотропная масса, что обеспечивает хорошие результаты при использовании
- Очень эластичная и сглаживает трещины
- Имеет хорошую теплостойкость
- Высокие показатели гибкости и эластичности даже в холодную погоду
- Высокая устойчивость к старению и УФ-излучению
- Очень хорошая адгезия к битумным и минеральным субстратам
- Стойкость к водным растворам, разбавленным кислотам, солям, извести, цемента и т. д.
- Не содержит растворителя, поэтому удовлетворяет экологическим требованиям
- Высокая скорость обработки

Требования к погодным условиям

При нанесении гидроизоляции DOBAU®- Dachelastik температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть более 5 °С. Не следует наносить материал на поверхность во время дождя и мороза.

Требования к состоянию поверхности

DOBAU®- Dachelastik хорошо наносится на шероховатую поверхность. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от камней и пыли, острые углы удалены. Трещины необходимо шпаклевать. Поверхность должна быть чистой, без масла и нежирной. При нанесении на кровлю необходимо удалить волны, пузыри и сворачивания, разрывы и стыки проклеить. Для повышения прочности на разрыв и на растяжение, при многослойном нанесении, между слоями можно нанести стеклотканевую прослойку с повышенной перфорационной прочностью, например – DOBAU®- Fließband.

Технологический процесс

Перед применением мастику следует тщательно перемешать. Готовая масса наносится минимум в два слоя с использованием усиливающей прослойки или без нее, например, с помощью маховой кисти, шпателя, кисточки и т.п. Мазки делаются параллельно. Последующие покрытия можно наносить только после окончательного просыхания предыдущего слоя гидроизоляции. Обычно это допускается через 1 день, в зависимости от погодных условий. Покрытие высохло, если оно прочно схватилось с поверхностью и стало эластичным.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Производитель

фабрика Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Теоретический расход материала

Тип изоляции	Количество слоев	Расход материала
Изоляция плоской кровли уклон кровли > 3°	мин. 2 слоя	1,5 кг/м ²
Ремонт плоской кровли уклон кровли > 3° уклон кровли ≥ 1,5° < 3°	мин. 2 слой с стеклотканью VINDETH Fließband	1,5 кг/м ² 1,5 кг/м ²
Защитный слой при работе на крыше пр. 1 кг/м ² DOBAU®- Dachelastik с 4-6 кг / м ² сланцевой щепы 1/3 мм		

Рекомендации по применению

При использовании кровельных покрытий DOBAU® должны соблюдаться строительная физика здания и несущие конструкции крыши в соответствии с правилами и директивами. DOBAU®- Dachelastik содержит ароматические растворители, которые растворяют пенополистирол. Поэтому при санирующих мероприятиях по улучшению теплоизоляции, использовать только рулоны из растворителе устойчивых материалов, например таких, как Полиуретан или минеральное волокно. DOBAU®- Dachelastik был разработан для использования на подложках, соответствующих стандарту DIN. Для субстратов, которые не соответствуют DIN, подложкам неопределенного типа и новым продуктам, необходим предварительный тест на совместимость и силу сцепления.

Технические характеристики

Вязущее вещество:	Полимерный битум
Растворитель:	Углеводороды
Цвет:	Черный
Точка вспышки (DIN 53213, часть 1):	> 23 °C
Содержание сухих веществ:	пр. 57%
Толщина слоя:	1 кг/м ² соответствует толщине сухого слоя 0,5 мм
Термостойкость при + 100 °C	
Толщина слоя 1 мм, 2 часа (DIN 52123):	протечаний не обнаружено
Морозоустойчивость при - 15 °C (DIN 52123)	
Толщина слоя 1мм, мин. радиус гибки 20мм	отсутствие разрывов при изгибе

Хранение

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинальной заводской упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Ведро 5 кг, 10 кг и 25 кг

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

фабрика Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

Чистящее средство

В свежем состоянии:

Вода

В отвердевшем состоянии:

Бензины или обычные растворители

При контакте с кожей:

Паста для очистки рук

*Утилизация полностью опустошенных контейнеров осуществляется в соответствии с законодательством и правилами страны в которой используется продукт.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 02/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

фабрика Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf